

PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von Gummiprüben "Probepplatten aus Mischung AA 7G DZ" gemäß KTW-Empfehlungen 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : IMP Armature d.o.o., Ivančna Gorica, Slovenija
 Art der Proben : Gummiqualität (EPDM)
 Bezeichnung der Proben : "Probepplatten aus Mischung AA 7G DZ"
 Art der Prüfkörper : Probepplatten
 Eingang der Proben : 15.04.2009
 Probenehmer : Auftraggeber
 TZW-Az. : KA 150/09

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur: wurde unter KC 416/08 vorgelegt, überprüft und bestätigt
2. Migrationstest: O:V-Verhältnis 1:25 cm²/cm³

Kaltwasser 23°C	1. – 3. Tag	4. – 6. Tag	7. – 9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	GS 4 Gummi, Abwasser	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	16	16	15	≤ 60
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	129	115	75	≤ 75
Aromatische Amine [mg/m ² d]	0,004	0,006	0,004	≤ 0,125
Phenole [mg/m ² d]	< 0,1	< 0,1	< 0,1	≤ 6,25

Die untersuchten Proben "Probepplatten aus Mischung AA 7G DZ" entsprechen den Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (Bgesundhbl. Jg. 86, 6. Mitt.) im Bereich Dichtungen D1.

Anmerkung:

Es ist sicherzustellen, dass, wie vom Hersteller angegeben, die Herstellungsart der Fertigteile und der eingesetzten Prüfkörper identisch ist.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens 5 Jahre nach Ausstellungsdatum.

Karlsruhe, den 10.07.2009


 Dr. J. Klinger
 Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.